



Ngjitës për pllaka  
MAXIKOLL



# MAXIKOLL C2T

Ngjyra	Paketimi	Konsumi
Bardhë	Thes 25 kg	3-4.5 kg/m <sup>2</sup>



## PËRSHKRIM

Ngjitës për pllaka me bazë çimento (C), me forcë ngjitëse të përmirësuar (2), pa rrëshkitshmeri vertikale (T). I përbërë nga rërë mermeri me granulometri të seleksionuar duke i atribuar ngjitësit bardhësi të veçantë. I klasifikuar si ngjitës C2T sipas standartit EN 12004



## FUSHA E APLIKIMIT

Maxikoll rekomandohet për ngjitjen e pllakave të qeramikës dhe gresit në ambiente të brëndshme dhe te jashtme. I përshtatshëm për përdorim në suporte të qendrueshme me bazë çimento si beton, çimento, suva.

## MËNYRA E PËRGATITJES SË PËRZIERJES

Përzieri 6 litra ujë të pastër me 25 kg produkt, përzieri masën e krijuar me një përzierës elektrik derisa të formohet një masë homogjene edhe pa kokrriza. Lëreni në qetësi për 10 minuta dhe me pas përziheni përsëri përpara përdorimit. Koha e punueshmërisë së përzierjes është 2-3 orë.





## PËRGATITJA E SUPORTIT

Të gjitha tipet e suporteve me bazë çimento duhet të pastrohen paraprakisht përpara se të aplikohet produkti. Suporti mund të përmbajë papastërti të tilla si pluhura, vajra apo mbetje të ndryshme që ndikojnë negativisht në fortësinë e ngjitësit. Pastrimi mund të bëhet në mënyrë mekanike me fshesë, etj.



## APLIKIMI

Fillimisht produkti rekomandohet të shtrohet me pjesën e drejtë të mallës për të pasur një shpërndarje sa më të njëtrajtshme dhe më pas me pjesën e dhëmbëzuar. Vendosja e pllakave bëhet duke ushtruar një presion të vogël mbi pllakë duke u siguruar që pllaka të mbulohet në të gjithë sipërfaqjen me kollë. Fillimisht produkti rekomandohet të shtrohet me pjesën e drejtë të mallës për të pasur një shpërndarje sa më të njëtrajtshme dhe më pas me pjesën e dhëmbëzuar. Vendosja e pllakave bëhet duke ushtruar një presion të vogël mbi pllakë duke u siguruar që pllaka të mbulohet në të gjithë sipërfaqjen me kollë.

## TË DHËNAT TEKNIKE

<b>Pamja:</b>	Pluhur
<b>Paketimi:</b>	Thes letre 25 kg mbi paleta 1350kg
<b>Ngjyra:</b>	Bardhë
<b>Konsumi:</b>	3-4.5 kg/m <sup>2</sup>
<b>Magazini:</b>	Të ruhet në vende të thata mbi paleta druri
<b>Koha e magazinimit:</b>	12 muaj nga data e prodhimit
<b>Masa vëllimore:</b>	1.8-1.9 gr/cm <sup>3</sup>
<b>Reaksioni ndaj zjarrit:</b>	Klasa A1
<b>Ujë për përzierje:</b>	6 litra ujë për 25 kg
<b>pH i përzierjes:</b>	13
<b>Temperatura e aplikimit:</b>	+5°C deri në +35°C
<b>Koha e korigjimit:</b>	30 min
<b>Mbushja e fugave në mure:</b>	Pas 8 deri 12 orësh
<b>Mbushja e fugave në dysheme:</b>	Pas 24 orësh
<b>I shkëlqem:</b>	Pas 24 orësh
<b>Forca ngjitëse pas 28 ditësh (kushte normale):</b>	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
<b>Forca ngjitëse pas zhytjes në ujë:</b>	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
<b>Forca ngjitëse në nxehtësi:</b>	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
<b>Forca ngjitëse pas cikleve ngrirje-shkrirje:</b>	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
<b>Forca ngjitëse pas 30 minutash:</b>	≥ 0.5 N/mm <sup>2</sup>
<b>Rrëshkitshmëria:</b>	≤ 0.5 mm